

PËRSHKRIMI

PROOFTECH 2000 është një shtesë kimike që ndihmon në rritjen e papërshkueshmërisë së ujit të betonit duke mbushur boshllëqet e kapilarëve pa ndryshuar raportin uj / çimento në përzierjen e betonit përmes kimikateve të ndryshme.

FUSHA E APLIKIMIT

- Rezervuarët e ujit dhe ndërtimi i digave.
- Pishina, impiante trajtimi.
- Në ndërtimin e tuneleve dhe kanaleve.
- Ndërtimet e trajtimit të ujërave të zeza.
- Ndërtimin e kanaleve të hapura.

KARAKTERISTIKAT

- Rrit rezistencën ndaj kimikateve agresive në beton.
- Rrit rezistencën e ngrirjes-shkrirjes së betonit.
- Nuk përmban jone klorure.
- Papërshkueshmëria e ujit në beton është e përhershme dhe strukturore.
- Rezistent ndaj presionit pozitiv dhe negativ të ujit.
- Siguron që sipërfaqet e betonit të jenë pa pore dhe të lëmuara.

PËRDORIMI

PROOFTECH 2000, për beton të njomë përdoret në gjendje të lëngët. Preferohet të shtohet në ujë gjatë përzierjes betonit.

STANDARTET

PROOFTECH 2000 : EN 934-2 tabela 9

SASIA E PËRDORIMIT

Sipas standardeve EN 206 ve EN 13515 rekomadohet përdorimi 0.4% deri në 0.7% ndaj peshës së përgjithshëm në receptur të lidhësit (çimentos). Ky raport mund të ndryshon sipas çimentos, agregatit, përbërjes minerale, përbërësve të ujit dhe gjithashtu sipas kërkesave tjera që mund të kem .Pra para se të bëhet përcaktimi i sasisë që do të përdoret ,merren parasysh kërkesat dhe pasi bëhen testet laboratorike përcaktohet sasia.

Nëse përdoret në doza të larta, mund të ketë vonesën në lidhjen e betonit dhe mund të krijohen pore (zbrastira) e cila e rrit sasinë e ajrit në beton. Rritja e sasisë së ajrit në beton ndikon negativisht në rezistencë.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Produkti duhet të ruhet mbi 5 ° C. Nëse produkti ngrihet, duhet të përzihet mekanikisht pas shkrirjes.

Shitet në sasi prej 1100kg

PËRPUTHSHMËRIA

PROOFTECH 2000 është i përputhshëm me, ExtraTech, HyperTech, FreezeTech, RetarTech, ProofTech . Ju lutemi të kontaktoni mbështetjen teknike të TechnoChem për pajtueshmërinë me kontribute të tjera. Nëse më shumë se një shtesë (adetiv) duhet të përdoret në recepturën e dëshiruar, secila shtesë duhet të shtohet në përzierje veç e veç.

PROOFTECH 2000 , Mund të përdoret me të gjitha llojet e çimentos që përputhen me standardin EN 197-1 . Rekomandohet të kontaktoni njësinë mbështetëse teknike TechnoChem për përdorim në lloje të veçanta të çimentos.

INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me adetivin duhet të parandalohen , në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore.

Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit.