

PËRSHKRIMI

RetarTech 250 është Aditiv betoni që vonon kohën e lidhjes të betonit i njomë, zgjat kohën e punueshmërisë në beton në të gjitha kushtet atmosferike, veçanërisht në kushtet e motit të nxehtë, mundëson transportimin e betonit të njomë në distanca më të gjata dhe rregullon kohën e parashikuar të lidhjes sipas sasisë së përdorimit.

FUSHA E APLIKIMIT

- Mundëson dërgimin e betonit të parapërzier në distanca të largëta.
- Në betonime të mëdha ku koha e derdhjes është më e gjatë.
- Në kushte të nxehta të motit.
- Betonime masive.

KARAKTERISTIKAT

- RetarTech 250 mundëson transportimin e betonit në distanca më të gjata, pa zvogëluar forcën nshtypje përfundimtare, duke zgjatur kohën e lidhjes.
- Ul temperaturën e hidratimit dhe siguron lidhjen e kontrolluar të betonit.
- Ofron kohë të mjaftueshme për vendosjen dhe përfundimin e betonit.
- Siguron vendosjen më të mirë të betonit falë rrjedhshmërisë së tij.
- Nuk përmban klorure. Nuk shkakton korrodimin e armaturave.

PËRDORIMI

RetarTech 250, për beton të njomë përdoret në gjendje të lëngët. Preferohet të shtohet në ujë gjatë përzierjes betonit.

STANDARTET

- RetarTech 250: EN 934-2 Tabela 8
ASTM C 494-81

SASIA E PËRDORIMIT

Sipas standardeve EN 206 ve EN 13515 rekomadohet përdorimi 0.3% deri në 1.2% ndaj peshës së përgjithshëm në receptur të lidhësit (çimentos). Ky raport mund të ndryshon sipas çimentos, agregatit, përbërjes minerale, përbërësve të ujit dhe gjithashtu sipas kërkesës së vonimit të lidhjes Pra para se të bëhet përcaktimi i sasisë që do të përdoret, merren parasysh kërkesat dhe pasi bëhen testet laboratorike përcaktohet sasia.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Produkti duhet të ruhet mbi 5 ° C. Nëse produkti ngrihet, duhet të përzihet mekanikisht pas shkrirjes.

Shitet në sasi prej 1100kg

PËRPUTHSHMËRIA

RetarTech 300 është i përputhshëm me, ExtraTech, AirTech, SuperTech, HyperTech, ProofTech Ju lutemi të kontaktoni mbështetjen teknike të TechnoChem për pajtueshmërinë me kontribute të tjera. Nëse më shumë se një shtesë (aditiv) duhet të përdoret në recepturën e dëshiruar, secila shtesë duhet të shtohet në përzierje veç e veç.

RetarTech 300, Mund të përdoret me të gjitha llojet e çimentos që përputhen me standardin EN 197-1. Rekomadohet të kontaktoni njësinë mbështetëse teknike TechnoChem për përdorim në lloje të veçanta të çimentos.

INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me aditivin duhet të parandalohen, në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore. Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit.