

PËRSHKRIMI

RemixTech, është aditiv i betonit plastifikues që përdoret për të përmirësuar konsistencën e betonit në vendin e derdhjes. Është aditiv ideal për rregullimin e konsistencës së kërkuar në të gjitha betonet, pa dhënë asnjë lëshim nga cilësia dhe rezistenca e tij.

FUSHA E APLIKIMIT

- Në të gjitha betonet e gatshme që kërkojnë rritje të konsistencës.
- Për rritjen e konsistencës së betonit i dalur nga betonjerka me konsistenc të ulët.
- Në të gjitha kushtet klimatike dhe klasat e ndryshme të betonit.

KARAKTERISTIKAT

- RemixTech, Përzierja e super plastifikatorit siguron punueshmëri të lartë pa segregim në beton të njomë.
- Rrit konsistencën e betonit ndërmjet 6-8 cm në vendin e ndërtimit sipas sasisë së përdorimit.
- Nuk shkakton vonesë në lidhjen e betonit nëse janë respektuar normat e përdorimit.
- Meqenëse përdoret në vend të ujit për të rritur qëndrueshmërinë në kushte ndërtimi, ai nuk ndryshon raportin uj / çimento të betonit të njomë dhe kështu nuk ndikon negativisht në vetitë e betonit të ngurtësuar.
- Ndihmon në pompimin e betonit më të lehtë dhe më të shpejtë.
- Nuk përmban klorure. Nuk shkakton korrodimin e armaturave.

PËRDORIMI

RemixTech, për beton të njomë përdoret në gjendje të lëngët. Përzierja duhet të shtohet mikser (mobil). Pas shtimit të aditivit në mikser, mikseri sillet me shpejtësi maksimale për të paktën 5 minuta. Nëse në mikser ka më shumë se 5 m³ beton, shtohet 1 minutë kohë e përzierjes për çdo 1 m³ betoni.

SASIA E PËRDORIMIT

Sipas standardeve EN 206 ve EN 13515 rekomadohet përdorimi 0.2% deri në 0.6% ndaj peshës së përgjithshme në receptur të lidhësit (çimentos). Ky raport mund të ndryshon sipas çimentos, agregatit, përbërjes minerale, përbërësve të ujit dhe gjithashtu sipas kërkesave tjera që mund të kem Pra para se të bëhet përcaktimi i sasisë që do të përdoret, merren parasysh kërkesat dhe pasi bëhen testet laboratorike përcaktohet sasia.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Produkti duhet të ruhet mbi 5 ° C. Nëse produkti ngrihet, duhet të përzihet mekanikisht pas shkrirjes.

Shitet në sasi prej 1100kg

PËRPUTHSHMËRIA

RemixTech është i përputhshëm me, SuperTech ve ExtraTech. Ju lutemi të kontaktoni mbështetjen teknike të TechnoChem për pajtueshmërinë me kontribute të tjera. Nëse më shumë se një shtesë (aditiv) duhet të përdoret në recepturën e dëshiruar, secila shtesë duhet të shtohet në përzierje veç e veç.

RemixTech, Mund të përdoret me të gjitha llojet e çimentos që përputhen me standardin EN 197-1 . Rekomadohet të kontaktoni njësinë mbështetëse teknike TechnoChem për përdorim në lloje të veçanta të çimentos.

INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me adetivin duhet të parandalohen, në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkonit këshilla mjekësore. Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit.