

PËRSHKRIMI

PowerTech SRA është një përzierje e lëngshme e betonit që siguron papërshkueshmëri dhe fleksibilitet në beton, dhe gjithashtu ndihmon në parandalimin e tkurrjes dhe çarjeve të tkurrjeve gjatë hidratimit të ujit të betonit dhe llaçit.

FUSHA E APLIKIMIT

- Në sistemet e betonimeve me fibra.
- Llaçet dhe betonet e përgatitura për qëllime riparimi.
- Në strukturat e ekspozuara ndaj ngrirjes dhe shkrirjes.
- Strukturat e betonit kërkojnë papërshkueshmëri ndaj ujit.
- Beton rezistent ndaj efekteve mjedisore.
- Betonime të parafabrikuara (Prekast)

KARAKTERISTIKAT

- Rrit qëndrueshmërinë e betonit.
- Siguron beton të papërshkueshëm ndaj ujit.
- Kur përdoret në proporcione të duhura, ai siguron ulje serioze në shkallën e tharjes / tkurrjes së betonit dhe parandalon efektin e plasaritjes të shkaktuar nga ky efekt prej 80% në 28 ditët e para dhe më pas 50%.
- Rrit rezistencën ndaj tretësirave të ujit, vajit dhe kripës.
- Nuk përmban klor.

PËRDORIMI

• Në fabrik të betonit shtohet në ujin e përzierjes.
Shtesa e PowerTech SRA shtohet në përzierjen e betonit pas përdorimit 70% të ujit për përzierje dhe nëse ka ndonjë aditiv tjetër të betonit.

• Në mikser (mobil) në fabrik të betonit

PowerTech SRA i shtohet betonit të njomë në mikser (mobil) ndërsa mikseri po rrotullohet. Pas përzierjes për të paktën 3-5 minuta, mikserit i betonit mund të dalë.

• Në mikser (mobil) në terren

PowerTech SRA i shtohet betonit të njomë në mikser (mobil) ndërsa mikseri po rrotullohet. Pas përzierjes për të paktën 5 minuta, mikserit i betonit mund të derdhet.

SASIA E PËRDORIMIT

Në sasi të çimentos; ~ 1.0 - 2.0%

Për të përcaktuar dozën optimale, studimet e nevojshme laboratorike duhet të kryhen para aplikimit.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Kur ruhet në paketën e tij origjinale në ambiente të thata, të mbrojtura dhe të ajrosura nga + 5 ° C / + 25 ° C duke u mbrojtur nga ngrirja dhe rrezet e diellit, jetgjatsia e saj është 1 vit.

Shitet në sasi prej 1100kg

PËRPUTHSHMËRIA

PowerTech SRA është i përputhshëm me, SuperTech, ExtraTech, AirTech. Ju lutemi të kontaktoni mbështetjen teknike të TechnoChem për pajtueshmërinë me kontribute të tjera. Nëse më shumë se një shtesë (aditiv) duhet të përdoret në recepturën e dëshiruar, secila shtesë duhet të shtohet në përzierje veç e veç.

INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me adetivin duhet të parandalohen, në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkonit këshilla mjekësore. Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit.