

# PlasterTech SV200

Aditiv kimik i përdorur në suvatime



## PËRSHKRIMI

PlasterTech SV 200 është një aditiv kimik për suvatime, i lëngshëm dhe i gatshëm për përdorim i cili përmirëson punueshmërinë me vetitë e tij që janë ngadalësimi i lidhjes dhe rritja e rrjedhshmëris sigurojnë performancë të lartë në suva të gatshme.

## FUSHA E APLIKIMIT

- Të gjitha llojet e llaçeve
- Në prodhimin e suvatimeve si të lëngët, të egër dhe të imët.
- Llaç dhe suva ku kërkohet punueshmëri afatgjatë.

## KARAKTERISTIKAT

- Rrit punueshmërinë e llaçit.
- Rrit papërshkueshmërinë ndaj ujit.
- Rrit rrjedhshmërinë e llaçit.
- Rrit rezistencën ndaj ngrirje / shkrirjes.
- Rrit papërshkueshmërinë në llaç.
- Rrit rezistencën e llaçit.
- Nuk përmban klor.

## PËRDORIMI

PlasterTech SV 200 shtohet direkt në llaçin e përzier. Raporti i agregatit dhe uj / çimento i llaçit duhet të zgjidhet siç duhet dhe llaçi duhet të përzier plotësisht.

Rekomadohet përdorimi 0.2% deri në 2.0% ndaj peshës së përgjithshme në receptur të lidhësit (çimentos apo hirit). Pra para se të bëhet përcaktimi i sasisë që do të përdoret është e rëndësishme të bëhen testet laboratorike dhe të përcaktohet sasia. Pasi përbërësit e lidhësit dhe rërës të jenë përzier mirë, PlasterTech SV 200 i shtohet përzierjes (pasi të shtojmë 70% të ujit përzierjes). PlasterTech SV 200 mund të shtohet së bashku me PlasterTech SV 100 i cili lehtëson hyrjen e ajrit. Përdorimi i tepërt ngadalësim në lidhje.

## KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Kur ruhet në paketën e tij origjinale në ambiente të thata, të mbrojtura dhe të ajrosura nga + 5 ° C / + 25 ° C duke u mbrojtur nga ngrirja dhe rrezet e diellit, jetgjatësia e saj është më shumë se 1 vit.

Shitet në sasi prej 1100kg

## INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me aditivin duhet të parandalohen, në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlarje menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore. Doreza, maska mbrojtëse dhe syze duhet të vishen gjatë përdorimit. Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: [info@technochem.eu](mailto:info@technochem.eu)

Web: <https://technochem.eu>

