

PËRSHKRIMI

UnderTech AL M është një përzierje e lëngshme për përshpejtimin e lidhjes të betonimeve me spërkatje.

FUSHA E APLIKIMIT

- Në betonime me spërkatje ku kërkohet forc e lart në shtypje në koh të hershme.
- Aplikime të papërshkueshme të suvasë në rezervuarët e ujit, rezervuarët e përforcimit, digat dhe pishinat.
- Aplikime sipërfaqore në tunele.
- Stabilizimi i shkëmbit dhe shpatit.
- Betonime nëntokësore.

KARAKTERISTIKAT

- UnderTech AL M Mund të përdoret në të gjitha llojet e betonit me spërkatje. Efekti i përshpejtimin të UnderTech AL M varet nga lloji, doza dhe mosha e çimentos, temperaturës së sipërfaqes, trashësisë së shtresave dhe procesit dhe pajisjeve të spërkatjes.
- Rezistenc të hershme
- Rrit ngjitjen midis shkëmbit dhe betonit, lehtëson aplikimet në lartësi.
- Nuk përmban klor.

PËRDORIMI

- UnderTech AL M, Doza për aplikime me një shtresë të vetme deri në trashësi 20 cm është midis 3% dhe 7% të peshës së lidhësit.
- Doza e duhur duhet të përcaktohet nga provat paraprake.

STANDARTET

- UnderTech AL M : EN 934-5 Tabela 2
ASTM C 1141 Tipi II

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

- Ruani në paketim origjinal.
- Mbani gjithmonë produktin në paketën e tij të mbyllur në ajër të hapur.
- Shmangni përzierjen me ajrin - mbushja duhet të bëhet me sistem të mbyllur. Paketimi i produkteve duhet të jetë gjithmonë i mbyllur siç duhet.
- Mos e ruani në paketimet e aluminit.
- Temperatura e ruajtjes duhet të jetë mbi +5 °C.
- Nëse ruhet në paketim origjinal të pahapur dhe të padëmtuar, është i përshtatshëm për përdorim për 3 muaj nga data e prodhimit.
- Produkti i paketuar duhet të konsumohet sa më shpejt që të jetë e mundur.
- Shitet në sasi prej 1100kg

PËRPUTHSHMËRIA

UnderTech AL M është i përputhshëm me, SuperTech, ExtraTech, HyperTech. Ju lutemi të kontaktoni mbështetjen teknike të TechnoChem për pajtueshmërinë me kontribute të tjera.

UnderTech AL M, Mund të përdoret me të gjitha llojet e çimentos që përputhen me standardin EN 197-1. Rekomandohet të kontaktoni njësinë mbështetëse teknike TechnoChem për përdorim në lloje të veçanta të çimentos.

INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me adetivin duhet të parandalohen, në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore. Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit.