

## PËRSHKRIMI

UnderTech AF S1 është një përzierje e lëngshme për përshpejtimin e lidhjes të betonimeve me spërkatje.

## FUSHA E APLIKIMIT

- Aplikime sipërfaqësore në tunele.
- Stabilizimi i shkëmbit dhe shpatit.
- Betonime nëntokësore.

## KARAKTERISTIKAT

UnderTech AF S1 Mund të përdoret në të gjitha llojet e betonit me spërkatje. Efekti i përshpejtimin të UnderTech AF S1 varet nga lloji, doza dhe moshja e çimentos, temperaturës së sipërfaqes, trashësisë së shtresave dhe procesit dhe pajisjeve të spërkatjes.

- Rezistencë të hershme
- Rrit ngjitjen midis shkëmbit dhe betonit, lehtëson aplikimet në lartësi.
- Kur kemi kënd dhe distancë të sakt kemi sasi të vogël të kthimit mbrapa nga spërkatja e betonit.
- Për të krijuar një mjedis të sigurt pune, minimizimin ndaj ndikimeve mjedisore dhe reduktimin kostot së funksionimit.
- Nuk përmban klor.

## PËRDORIMI

- UnderTech AF S1, Doza për aplikime me një shtresë të vetme deri në trashësi 20 cm është midis 3% dhe 9% të peshës së lidhësit.
- Doza e duhur duhet të përcaktohet nga provat paraprake.

## STANDARTET

- UnderTech AF S1 : EN 934-5 Tabela 2  
ASTM C 1141 Tipi II

## KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

- Temperatura e ruajtjes minimale +5 ° C maksimum +35 ° C duhet të jetë. (Temperatura optimale për ruajtje është +20 ° C).
- Duhet të ruhen në enë të bërë nga plastika ose çelik inox.
- Nuk mund të ruhet në enë me hekur normal.
- Në rast të ruajtjes në rezervuarë me vëllim të madh sistemi i qarkullimit është i nevojshëm.
- Pas ruajtjes ose transportimit afatgjatë të materialit rekomandohet përzierja mekanike ose me anë të pompës.
- Në rezervuarët e mbyllur fort të IBC jetëgjatësia është 6 muaj, Me anë të përzierjes periodike kjo kohë mund të zgjatet.

## PËRPUTHSHMËRIA

UnderTech AF S1 është i përputhshëm me, SuperTech, HyperTech. Ju lutemi të kontaktoni mbështetjen teknike të TechnoChem për pajtueshmërinë me kontribute të tjera.

UnderTech AF S1, Mund të përdoret me të gjitha llojet e çimentos që përputhen me standardin EN 197-1. Rekomandohet të kontaktoni njësinë mbështetëse teknike TechnoChem për përdorim në lloje të veçanta të çimentos.

## INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me adetin duhet të parandalohen, në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore. Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit.