

TECHNO ELASTO 150

Silikon Kauçuk Esaslı, Elastomerik Derz Dolgu Mastiği İÇ-DIŞ MEKAN



Techno Chem

TANIM

Silikon kauçuk tabanlı Techno ELASTO 150, tek bileşenli, elastometrik bileşen hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferdeki kimyasallara karşı yüksek direnç.

KULLANILAN ALAN

- Tüm iç-dış dikey ve yatay ortamlarda uygulanır.
- Doğal taş karoların döşenmesinde.
- Dış giyim ve sarma füğünde,
- Birlik bağlarının füğünde,
- Islak hacimlerin birleştirilmesinde,
- Sızdırmazlık gerektiren tüm elemanlarda,
- Hidrolik borularda ve geçiş noktalarında,
- Cam, PVC ve alüminyum kombinasyonlarında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Sadece ve kullanıma hazır bileşen
- Hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı,
- Hava nemi ile hızlıca korur
- Yüksek elastik özelliklere ve yapışma özelliğine sahiptir.
- Astarsız kullanılır
- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı
- Temizlik için kullanılan deterjanlara ve kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Silikon bazlı solventler için

YÜZEY HAZIRLAMA

Techno Elasto 150'yi uygularken, uygulanacak yüzeyin Güvenli, kuru, temiz ve tozsuz Uygulamadan önce yüzey bir bezle silinir mevcut olabilecek yağ, pas ve parafinleri ıslak ve iyice temizleyin İstedığınız alanın dışında maskeleme şeritleri kullanmanız önerilir mastik uygulanır.

KULLANIM

Techno Elasto 150 kartuş tabancasına yerleştirilir, kartuş şekline göre kesilir Başvurunun yapılacağı yere yeterli miktarda mastik yerleştirilir ve fazla miktar bir şekil vasıtasıyla yönlendirilir. Uygulamadan sonra, maskeleme şeritleri temizlenir. Tüm mastik prosedür + 5'C ve + 40'C sıcaklıkları arasında yapılır. Fügün uygulandığı dış ortamlarda, sonraki ilk 24 saat boyunca dikkatli olunmalıdır. yüzey uygulaması yağmur veya su ile ıslatılmamalıdır Düşük ortam sıcaklıkları mastik uygulaması sırasında silikon kauçuğa dayalı malzeme yapar kimyasal reaksiyonu yavaşlatır ve çalışma süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar viskoziteyi artırır, kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve kısaltır çalışma süresi. Üzerine boya ile boyanmaz Ahşap uygulamalarında kararma olabilir. yüke maruz kalan yükler için uygun değildir Şiddetli.

DEPOLAMA VE AMBALAJ KOŞULLARI

Bir ortamda açılmamış orijinal ambalajında 12 ay boyunca saklanabilir. Taze ve kurutulmuş dondan korunmuş Kartuş 330 gr.

SİGORTA BİLGİLERİ

Yaygın kimyasal ürünlerin kullanımına uygulanan koruyucu önlemler bu ürünün kullanımında da dikkate alınır. İş bitiminde eller bol su ile yıkanmalı, yiyecek, içecek tüketilmemelidir. Bu ürünün kullanımı ve MSDS belgesinde taşınması için kişiselleştirilmiş bilgiler bulunur. Bu ürün için sağlık ve güvenlikle ilgili tüm bilgiler için SDS sertifikasına uygulanmalıdır. Bu ürün ve kutusu atılmalıdır. yerel düzenlemelere uygunluk. Bunun sorumlusu, ürün.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

