

PËRSHKRIMI

AIRTECH S është aditiv betoni i cili me anë të komponentëve specialë lehtëson hyrjen ajrin në beton në dimensionet e sakta dhe shpërndahe në mënyrë të barabartë.

FUSHA E APLIKIMIT

- Në të gjitha klasat e përshkruara të betonit të gatshëm në EN 206 dhe EN 13515.
- Në betonet e lehta.
- Prodhimi i gatshëm i suvatimit.
- Në beton ku peshja e vëllimore është e ulët.
- Në beton që do të ekspozohet ndaj efektit të ngrirje-shkrirje.
- Rrugë të betonuara, kanale, pistë aeroporti .
- Betonime me konsistencë të ulët.
- Beton i ngjeshur me cilindër.

KARAKTERISTIKAT

- Rrit rezistencën e betonit kundër ngrirjes dhe shkrirjes duke futur ajrin në beton të njomë.
- Rrit punueshmërinë e betonit të njomë dhe lehtëson pompimin.
- Parandalon dekompozimin, rrit kohezionin.
- Zvogëlon sasinë e ujit përzierës pa humbje të punueshmërisë.
- Nuk përmban klorure. Nuk shkakton korrodimin e armaturave.
- Aplikime betoni me raporte të ulëta ujë / çimento.
- Rrit rezistencën e betonit të ngurtë ndaj kushteve të mjedisit.

PËRDORIMI

AIRTECH S, për beton të njomë përdoret në gjendje të lëngët. Preferohet të shtohet në ujë gjatë përzierjes betonit.

STANDARTET

AIRTECH S : EN 934-2 tabela 5 , ASTM C 260

SASIA E PËRDORIMIT

Sipas standardeve EN 206 ve EN 13515 rekomadohet përdorimi 0.05% deri në 0.2% ndaj peshës së përgjithshëm në receptur të lidhësit (çimentos). Ky raport mund të ndryshon sipas çimentos, agregatit, përbërjes minerale, përbërësve të ujit dhe gjithashtu sipas kërkesave tjera që mund ti kem .Pra para se të bëhet përcaktimi i sasisë që do të përdoret merren parasysh kërkesat dhe pasi bëhen testet laboratorike përcaktohet sasia

Nëse përdoret në doza të larta, mund të ketë vonesën në lidhjen e betonit dhe mund të krijohen pore (zbrastira) e cila e rrit sasinë e ajrit në beton. Rritja e sasisë së ajrit në beton ndikon negativisht në rezistencë.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Produkti duhet të ruhet mbi 5 ° C. Nëse produkti ngrihet, duhet të përzihet mekanikisht pas shkrirjes.

Shitet në sasi prej 1100kg

PËRPUTHSHMËRIA

AIRTECH S është i përputhshëm me, ExtraTech, FreezeTech, RetarTech, ProofTech. Ju lutemi të kontaktoni mbështetjen teknike të TechnoChem për pajtueshmërinë me kontribute të tjera. Nëse më shumë se një shtesë (aditiv) duhet të përdoret në recepturën e dëshiruar, secila shtesë duhet të shtohet në përzierje veç e veç.

AIRTECH S , mund të përdoret me të gjitha llojet e çimentos që përputhen me standardin EN 197-1 . Rekomandohet të kontaktoni njësinë mbështetëse teknike TechnoChem për përdorim në lloje të veçanta të çimentos.

INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me aditivin duhet të parandalohen , në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore. Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit.