

PËRSHKRIMI

HyperTech 4075, i bazuar në polikarboksilate bënë zvogëlimin e ujit në beton në sasi të madhe. Zvogëlon raportin e uj / çimento dhe përmirëson vetitë e betonit të njomë dhe të ngurtësuar.

FUSHA E APLIKIMIT

- Në të gjitha klasat e përshkruara të betonit të gatshëm në EN 206 dhe EN 13515.
- Aplikime betoni me raporte të ulëta ujë / çimento.
- Aplikimet për betonin e papërshkueshëm nga uji.
- Në prodhimin e betonit vetë-kompakt dhe vetë-konsolidues.
- Aplikimet sipërfaqësore të lëmuara si; urë dhe viadukt.
- Në ndërtimin e të gjithë elementëve të ndërtesës.

KARAKTERISTIKAT

- HyperTech 4075, Përzierja e super plastifikatorit siguron punueshmëri të lartë pa segregim në beton të njomë.
- Mundëson receptura me raportet e ulëta ujë / çimento.
- Rrit rezistencën e betonit të ngurtë ndaj kushteve të mjedisit.
- Nuk përmban klorure. Nuk shkakton korrodimin e armaturave.
- Ofron mbrojtje afatgjatë të betonit të njomë. Kjo lejon që përzierja e betonit të njomë të transportohet në distanca të gjata.

PËRDORIMI

HyperTech 4075, për beton të njomë përdoret në gjendje të lëngët. Preferohet të shtohet në ujë gjat përzierjes betonit.

STANDARTET

- HyperTech 4075 : EN 934-2 Table 3.1, 3.2
ASTM C 494 Tip F

SASIA E PËRDORIMIT

Sipas standardeve EN 206 ve EN 13515 rekomadohet përdorimi 0.5% deri në 2.0% ndaj peshës së përgjithshëm në receptur të lidhësit (çimentos). Ky raport mund të ndryshon sipas çimentos, agregatit, përbërjes minerale, përbërësve të ujit dhe gjithashtu sipas kërkesave tjera që mund të kem. Pra para se të bëhet përcaktimi i sasisë që do të përdoret, merren parasysh kërkesat dhe pasi bëhen testet laboratorike përcaktohet sasia.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Produkti duhet të ruhet mbi 5 ° C. Nëse produkti ngrihet, duhet të përzihet mekanikisht pas shkrirjes.

Shitet në sasi prej 1100kg

PËRPUTHSHMËRIA

HyperTech 4075 është i përputhshëm me, ExtraTech, AirTech, FreezeTech, RetarTech, ProofTech. Ju lutemi të kontaktoni mbështetjen teknike të TechnoChem për pajtueshmërinë me kontribute të tjera. Nëse më shumë se një shtesë (aditiv) duhet të përdoret në dizajnin e përzierjes së dëshiruar, secila shtesë duhet të shtohet në përzierje veç e veç.

HyperTech 4075, Mund të përdoret me të gjitha llojet e çimentos që përputhen me standardin TS EN 197-1. Rekomandohet të kontaktoni njësinë mbështetëse teknike TechnoChem për përdorim në lloje të veçanta të çimentos.

INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me adetivin duhet të parandalohen, në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore.

Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit.