

PËRSHKRIMI

ExtraTech 101, bazuar në komponentët e modifikuara të sulfonatit, aditiv betoni plastifikues që redukton sasin e ujit dhe përmirëson punueshmërinë e betonit të njomë.

FUSHA E APLIKIMIT

- Në të gjitha klasat e përshkruara të betonit të gatshëm në EN 206 dhe EN 13515.
- Aplikime betoni me raporte të ulëta ujë / çimento.
- Aplikimet për betonin e papërshkueshëm nga uji.
- Aplikimet sipërfaqësore të lëmuara si në ura e viadukte.
- Në ndërtimin e të gjithë elementëve të ndërtesës.

KARAKTERISTIKAT

- ExtraTech 101, Përzierja e super plastifikatorit siguron punueshmëri të lartë pa segregim në beton të njomë.
- Mundëson receptura me raportet e ulëta ujë / çimento.
- Rrit rezistencën e betonit të ngurtë ndaj kushteve të mjedisit.
- Nuk përmban klorure. Nuk shkakton korrodimin e armaturave.
- Ofron mbrojtje afatgjatë të betonit të njomë. Kjo lejon që përzierja e betonit të njomë të transportohet në distanca të gjata.

PËRDORIMI

ExtraTech, për beton të njomë përdoret në gjendje të lëngët. Preferohet të shtohet në ujë gjat përzierjes betonit.

PËRDORIMI SIPAS KUSHTEVE TË MOTIT

- Në muajt e verës : ExtraTech 101 S
- Në muajt e dimrit : ExtraTech 101 W

STANDARTET

- ExtraTech 101: EN 934-2 Tabela 10
ASTM C 494 Type A

SASIA E PËRDORIMIT

Sipas standardeve EN 206 ve EN 13515 rekomadohet përdorimi 0.5% deri në 1.5% ndaj peshës së përgjithshëm në receptur të lidhësit (çimentos). Ky raport mund të ndryshon sipas çimentos, agregatit, përbërjes minerale, përbërësve të ujit dhe gjithashtu sipas kërkesave tjera që mund të kem .Pra para se të bëhet përcaktimi i sasisë që do të përdoret, merren parasysh kërkesat dhe pasi bëhen testet laboratorike përcaktohet sasia.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Produkti duhet të ruhet mbi 5 ° C. Nëse produkti ngrihet, duhet të përzihet mekanikisht pas shkrirjes.

Shitet në sasi prej 1100kg

PËRPUTHSHMËRIA

ExtraTech 101 është i përputhshëm me, HyperTech, AirTech, FreezeTech, RetarTech, ProofTech . Ju lutemi të kontaktoni mbështetjen teknike të TechnoChem për pajtueshmërinë me kontribute të tjera. Nëse më shumë se një shtesë (aditiv) duhet të përdoret në recepturën e dëshiruar, secila shtesë duhet të shtohet në përzierje veç e veç.

ExtraTech 101, Mund të përdoret me të gjitha llojet e çimentos që përputhen me standardin EN 197-1 . Rekomandohet të kontaktoni njësinë mbështetëse teknike TechnoChem për përdorim në lloje të veçanta të çimentos.

INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me aditivin duhet të parandalohen , në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore.

Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit