

TechnoSEAL 525T

Material me baze çimentoje dhe akrilik ,fleksibel me dy perberes hidroizolues



TechnoChem

PERSHKRIMI

Techno Seal 525T material i papershkueshem nga uji,me 2 komponent ,me baze çimentoje dhe akriliku i perdorshem ne beton kunder aspekteve negative dhe poitive kunder ujit siperfaqesor ne ndertesat e vjetra dhe te reja .
Produkti perputhet me EN 1504-2.

FUSHA E APLIKIMIT

- Ne zona te brendshme dhe te jashtme
- Ne aplikime vertikale dhe horizontale
- Ne hidroizolim themelesh
- Ne gropat e ashensorit -Ne muret mbajtese
- Ne portet, tokat dhe kanalet e ekspozuara ndaj ujit te detit
- Ne tarrace me ngarkese të lehte, vendkalime
- Ne zona me lageshtire si WC, banjo, kuzhine dhe ballkon
- Ne Objekte te ndryshme si pishina, rezervuar uji,ne banjot kurative (Iligja)dhe hamam
- Siguron mbrojtje të siperfaqeve te betonit kunder karbonizimit dhe sulmeve te klorit

KARAKTERISTIKAT

- TECHNO SEAL 525T i reziston presionit te ujit 5-7 bar me aplikim te sakte.
- Ka veti te larte ngjitese
- Rezistues ndaj ngrirjes-shkrirjes
- Pergatitet dhe aplikohet lehtesisht me nje furçe dhe sperkates
- Rezistent ndaj trafikut te lehte te kembesoreve
- Rezistent ndaj dioksidit te karbonit dhe joneve te klorit
- Perdoret me siguri ne rezervuaret e ujit

PERGATITJA E SIPERFAQES

Siperfaqet duhet te jene te pastra, te lemuara, te ngurta dhe te thata, pjese te dobeta te jene hequra nga siperfaqja.Siperfaqja duhet te lahet me avion uji dhe te pastrohet teresisht nga te gjitha llojet e mbetjeve te naftes, yndyres, ndryshkut dhe parafines qe do te dobesojne aderimin dhe poret duhet te hapen per te rritur aderimin.
Copezat prej hekuri dhe druri ne siperfaqe duhet te hiqen dhe rrjedhjet aktive te ujit dhe boshlleqet duhet te plotësohen, nese ka, qoshet dhe skajet duhet te plotesohen.Siperfaqja e aplikimit duhet te jete e ngopur me uje nje dite perpara dhe aplikimi të fillohet kur eshte i lagur.Ne perberesin B mund te shtohet 10 % uje nese materiali eshte thare shpejt nga ndikimi i temperatures se nxehte .

PERZIERJA

Shtoni perberesin e lengshem B (TECHNO SEAL 525T) ne nje ene te paster ,shtohet ngadale pluhurin perberes A (TECHNO SEAL 525T) dhe perzihet me nje mikser per 5 minuta ne shpejtesine 500-600 rpm derisa te marrim nje perzierje homogjene dhe pa gunga .
Pasi ta line ne gjendje qetesie per rreth 5 minuta perzieni perseri per 30 sekonda dhe eshte i gatshem per perdorim .

APLIKIMI

TECHNO SEAL 525T aplikohet ne siperfaqe me nje furçe ne 2-3 veshje.Gjate aplikimit, drejtimet e furçes duhet te jene pingul me njera-tjetren.Temperatura e substratit nuk duhet te jete nen + 5°C ose me lart + 25°C.Produkti fiton force pas 1 dite, behet i papershkueshem nga uji pas 7 ditesh dhe pas 14 ditesh arrin forcen e tij perfundimtare.Temperaturat e larta shkurtojne kohen,temperaturat e uleta zgjasin.
24 oret e para pas aplikimit duhet të mbrohen nga efektet e diellit, shiut, eres dhe ngrices.Aplikimet :
* Konsumi shtresa e 1 dhe e 2: 1,50 kg / m2 t
* Konsumi shtesa e 3 :1,00 kg/m2 produkt pluhur
Aplikimi rekomandohet të pakten 2 shtresa.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Duhet te ruhet ne paketimin origjinal ne mjedis te fresket,te thate dhe te mbrojtur nga ngricat. Shtet ne qeset kraft te perforcuara polietilene 25 kg'she paketimi (A) dhe paketimi 8 kg i lengshem ne paketimin (B).

INFORMACIONE MBI SIGURINE

Masat parandaluese qe zbatohen ne perdorimin e produkteve kimikate te zakonshme duhet te merren parasysh edhe ne perdorimin e ketij produkti .Gjate pushimit te punes ose ne perfundim te punes duart duhet te lahen me uje te bollshem ,nuk duhet te konsumohet ushqim ,pije apo te pihet cigare .
Per perdorimin e ketij produkti dhe per transportin e tij ne dokumentin MSDS mund te gjendet informacion i personalizuar .

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

