

TechnoSEAL 565

Material hidroizolues me baze çimentoje ,komponent i vetem , perforcuar me polimer



PERSHKRIMI

Techno Seal 565 hidroizolues i perforcuar me polimer ,komponent i vetem,me baze çimentoje ,aplikohet ne beton kunder aspekteve pozitive dhe negative ne ndertesa te vjetra dhe te reja ndaj mbeturinave te ujit .

FUSHA E APLIKIMIT

- Ne zona te brendshme dhe te jashtme
- Ne aplikime vertikale dhe horizontale
- Ne hidroizolim themelesh
- Ne muret mbajtese
- Ne dyshemete e lageshta siq jane wc, kuzhine, banje
- Ne tarrace dhe izolim ballkonesh
- Ne izolim pishine

KARAKTERISTIKAT

- Rezistues ndaj ngrirje-shkrirjes
- Rezistence te larte ndaj forces mekanike
- Rezistence te larte ndaj tkurrjes dhe plasaritjes
- Lehte per tu pergatitur dhe aplikuar me nje furçe, mistri ose sperkates
- Jeta e gjate e sherbimit (qendrueshmeri)
- Perdoret me siguri ne rezervuaret e ujit

RAPORTET E PERZIERJES

TECHNO SEAL 565	Per 1 kg pluhur	Per paketimin 20 kg
Perzierja e ujit	0,225 lt	4,5 lt
Dendesia e perzierjes	2,03 kg/lt	2,03 kg/lt

PERGATITJA E SIPERFAQES

Siperfaqet duhet te jene te pastra, te lemuara, te ngurta dhe te thata, pjese te dobeta te jene hequra nga siperfaqja.Siperfaqja duhet te lahet me avion uji dhe te pastrohet teresisht nga te gjitha llojet e mbetjeve te naftes, yndyres, ndryshkut dhe parafines qe do te dobesojne aderimin dhe poret duhet te hapen per te rritur aderimin. Copezat prej hekuri dhe druri ne siperfaqe duhet te hiqen dhe rrjedhjet aktive te ujit dhe boshlleqet duhet te plotësohen, nese ka, qoshet dhe skajet duhet te plotesohen.Siperfaqja e aplikimit duhet te jete e ngopur me uje nje dite perpara dhe aplikimi të fillohet kur eshte i lagur.

PERZIERJA

Hidhet uje ne nje ene te paster .Hidhet ngadale produkti Techno Seal 565 dhe perzieh me mikser ne shpejtesine 500-600 rpm derisa te arrihet nje perzierje homogjene pa gunga .Per 5 minuta lihet ne gjendje qetesie dhe pasi perzieh perseri per 30 sekonda eshte i gatshem per perdorim

APLIKIMI

TECHNO SEAL 525T aplikohet ne siperfaqe me nje furçe ne 2-3 veshje.Gjate aplikimit, drejtimet e furçes duhet te jene pingul me njera-tjetren.Temperatura e substratit nuk duhet te jete nen + 5°C ose me lart + 25°C.Produkti fiton force pas 1 dite, behet i papershkueshem nga uji pas 7 ditesh dhe pas 14 ditesh arrin forcen e tij perfundimtare.Temperaturat e larta shkurtojne kohen,temperaturat e uleta zgjasin.

24 oret e para pas aplikimit duhet të mbrohen nga efektet e diellit, shiut, eres dhe ngrices.Aplikimet :

* Konsumimi shtresa e 1 :1.5 kg/m2 pluhur

* Konsumimi shtresa e 2 dhe e 3:1.3 kg/m2 pluhur

*Aplikimi rekomandohet të paktën 2 shtresa.

Trashesia e filmit te lagur nuk duhet te kaloje 2 mm per nje shtrese.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Mund te ruhet per 12 muaj ne paketen e tij origjinale te pa hapur ne nje mjedis te fresket dhe te thate te mbrojtur nga ngricat.Shitet me qese 20 kg Kraft.

INFORMACIONE MBI SIGURINE

Masat parandaluese qe zbatohen ne perdorimin e produkteve kimikate te zakonshme duhet te merren parasysh edhe ne perdorimin e ketij produkti .

Per perdorimin e ketij produkti dhe per transportin e tij ne dokumentin MSDS mund te gjendet informacion i personalizuar .

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

