

TechnoSEAL 501

Material i hidroizolimit i bazuar ne çimento, i kristalizuar, me efekt kapilar



PERSHKRIMI

Techno Seal 501 material hiroizolues i kristalizuar me baze çimento, komponent i vetem me efekt kapilar qe aplikohet ne ndertesat e reja dhe te vjetra kundrejt aspekteve negative dhe pozitive ndaj ujit .

Produkti perputhet me EN 1504-2.

FUSHA E APLIKIMIT

- Ne zona te brendshme dhe te jashtme
- Ne aplikime vertikale dhe horizontale
- Ne hidroizolim themelesh
- Ne gropat e ashensorit
- Ne tunele
- Ne muret mbajtese
- Ne porte
- Perdoret per hidroizolim ne murin e mbyllur te perdes se garazhit.

KARAKTERISTIKAT

- Pergatitja dhe aplikimi eshte i lehte (me furçe)
- TECHNO SEAL 501 mbush zgavrat kapilare me kristalet e tij dhe siguron papershkueshmerine e ujit.
- Mbron betonin dhe e perforcon nga efektet geryese te ujit me siperfaqen e tij te kristalizuar.
- Rezistent ndaj presionit te ujit dhe avullit te ujit te pershkueshem.
- Rezistent ndaj ngrirjes-shkrirjes

PERGATITJA E SIPERFAQES

Siperfaqet duhet te jene te pastra, te lemuara, te ngurta dhe te thata, pjese te dobeta te jene hequra nga siperfaqja.

Nyjet:Pastroni plotesisht me furçe teli, spirale ose rere djegese perpara aplikimit dhe hiqni pluhurin duke sperkatur ajrin ne hendekun e përbashket.

Siperfaqja duhet te lahet me avion uji dhe te pastrohet teresisht nga te gjitha llojet e mbetjeve te naftes, yndyres, ndryshkut dhe parafines qe do te dobesojne aderimin dhe poret duhet te hapen per te rritur aderimin.

Copezat prej hekuri dhe druri ne siperfaqe duhet te hiqen dhe rrjedhjet aktive te ujit dhe boshlleqet duhet te plotësohen, nese ka, qoshet dhe skajet duhet te plotësohen.

Siperfaqja e aplikimit duhet te jete e ngopur me uje nje dite perpara dhe aplikimi të fillohet kur eshte i lagur.

PERZIERJA

Ne nje ene te paster hidhet Techno Seal 501 dhe shtohet uje ne ene per perzierje. Duhet te perzihet aq material sa te mund te aplikohet per 20 minuta .

Shtoni uje ngadale ne pluhur dhe perzieni me nje mikser 500-600 rpm per 5 minuta derisa te merret nje perzierje homogjene dhe pa gunga.

Pasi te lihet ne gjendje qetesie per 5 minuta perzihet perseri per 30 sekonda dhe materiali eshte i gatshem per perdorim .

APLIKIMI

Techno Seal 501 aplikohet me furçe pasi te jete ngopur me pare me uje siperfaqja.

Nese shtresa e pare ka arritur ngurtesine e mjaftueshme pa humbur uje dhe duke filluar kristalizimet, shtresa e dyte mund te aplikohet. Kjo kohe mund te konsiderohet 3-5 ore ne varesi te temperatures se ambientit.

Koha e aplikimit midis kateve duhet te jete me pak se 6 ore.

Temperatura e substratit qe do te aplikohet nuk duhet te jete nen + 5C ose me lart +30 C.

Produkti fiton force pas 1 dite, behet i papershkueshem nga uji pas 7 ditesh dhe pas 14 ditesh arrin forcen e tij perfundimtare.

Temperaturat e larta shkurtojne kohen, temperaturat e uleta zgjasin. Aplikimet:

*Konsumi i shtreses se pare: 1,00 kg / m2 pluhur produkt

*Konsumi i shtreses se dyte: 1,00 kg / m2 produkt pluhur

KONSERVIMI

Pas aplikimit te TECHNO SEAL 501, materiali duhet te parandalohet te humbase ujin.

Siperfaqja duhet te mbahet e lagur per te pakten 5-7 dite. Ne rezervuaret e ujit 24 ore pas aplikimit, rezervuari mbushet dhe rritet koha e formimit te kristalit dhe thellesia e popullsisë.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Duhet te ruhet ne paketimin origjinal ne mjedis te fresket, te thate dhe te mbrojtur nga ngricat.

INFORMACIONE MBI SIGURINE

Masat parandaluese qe zbatohen ne perdorimin e produkteve kimikate te zakonshme duhet te merren parasysh edhe ne perdorimin e ketij produkti .

Per perdorimin e ketij produkti dhe per transportin e tij ne dokumentin MSDS mund te gjendet informacion i personalizuar .

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

