

Material hidroizolues ,i papershkueshem nga uji me baze çimentoje, komponent i vetem dhe rezistent ndaj sulfatit

PERSHKRIMI

Techno Seal 563 hidroizolues rezistent ndaj sulfonatit ,komponent i vetem,me baze çimentoje,i forcuar me polimer qe aplikohet ne ndertesa te vjetra dhe te reja kunder ujerave te pista.

FUSHA E APLIKIMIT

- Ne zona te brendshme dhe te jashtme
- Ne aplikimet vertikale dhe horizontale
- Ne puse septike
- Ne siperfaqen e siperme te kanaleve te ujtit
- Ne kanalet e ujerave te zeba shtepiake
- Ne kanalet dhe tubat e ekspozuar ndaj sulfatit ne siperfaqe
- Perdoret ndaj ujerave te shiut dhe rezervuaret e ujerave te zeba

KARAKTERISTIKAT

- Techno Seal 563 rezistues ndaj sulfatit
- Perdoret dhe aplikohet lehte
- Rezistent ndaj ngrirjes-shkrirjes
- Rezistence te larte ndaj forces mekanike
- Lehte per tu pergatitur dhe aplikuar me një furçë, mistri ose sperkates
- Jeta e gjate e sherbimit (qendrueshmeri)
- Nuk e pengon frysma marrjen e siperfaqes se betonit, lejon kalimin e avullit dhe avullit te ujtit
- Perdoret me siguri ne rezervuaret e ujtit

RAPORTET E PERZIERJES

Techno Seal 563	Per Furçen	Per Mistrine
Perzierja e ujtit	5,50 lt	5 lt
Dendesia e perzierjes	2 kg/lt	2,05kg/lt

PERGATITJA E SIPERFAQES

Siperfaqet duhet te jene te pastra, te lemuara, te ngurta dhe te thata, pjese te dobeta te jene hequra nga siperfaqja.Siperfaqja duhet te lahet me avion uji dhe te pastrohet teresisht nga te gjitha llojet e mbetjeve te naftes, yndyres, ndryshkut dhe parafines qe do te dobesojne aderimin dhe poret duhet te hapen per te rritur aderimin. Copezat prej hekuri dhe druri ne siperfaqe duhet te hiqen dhe rrjedhjet aktive te ujtit dhe boshleqet duhet te plotësohen, nese ka, qoshet dhe skajet duhet te plotesohen.Siperfaqja e aplikimit duhet te jete e ngopur me uje nje dite perpara dhe aplikimi te fillohet kur eshte i lagur.Ne aplikimin e shtreses se pare mund te shtohet 10 %uje me shume nese gjate aplikimit temperaturat jane te larta ose ka ere.

PERZIERJA

Hidhet uje ne nje ene te paster .Hidhet ngadale produkti Techno Seal 563 dhe perzihet me mikser ne shpejtjesine 500-600 rpm derisa te arrihet nje perzierje homogjene pa gunga .Per 5 minuta lihet ne gjendje qetesie dhe pasi perzihet perseri per 30 sekonda eshte i gatshem per perdonim

APLIKIMI

TECHNO SEAL 525T aplikohet ne siperfaqe me një furçë ne 2-3 veshje.Gjate aplikimit, drejtimet e furçes duhet te jene pingul me njera-tjetren.Temperatura e substratit nuk duhet te jetë nen + 5°C ose me lart + 25°C.Produkti fiton force pas 1 dite, behet i papershkueshem nga uji pas 7 ditesh dhe pas 14 ditesh arrin forcen e tij perfundimtare.Temperaturat e larta shkurtojne kohen,temperaturat e uleta zgjasin. 24 oret e para pas aplikimit duhet te mbrohen nga efektet e diellit, shiut, eres dhe nglices.

Aplikimet:

- *Konsumi i dyshemese ne toke te lagur:3.5 kg/m² pluhur
- *Ne siperfaqe me presion uji :4,00 kg/m²
- *Aplikimi rekomandohet te paktën 2 shtresa
- *Trashesia e filmit te lagur nuk duhet te kaloje 2 mm per nje shtrese.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Mund te ruhet per 12 muaj ne paketen e tij originale te pa hapur ne nje mjesis te fresket dhe te thatet te mbrojtur nga ngricat.Shitet me qese 20 kg Kraft.3 paletë maksimale duhet te vendosen në majë te njëra-tjetrës.

INFORMACIONE MBI SIGURINE

Masat parandaluese qe zbatohen ne perdonimin e produkteve kimikate te zakonshme duhet te merren parasysh edhe ne perdonimin e ketij produkti .

Per perdonimin e ketij produkti dhe per transportin e tij ne dokumentin MSDS mund te gjendet informacion i personalizuar .