

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Eshte ngjites me nje perberes te vetem me baze poliyretan qe perdoret ne faqe te brendshme dhe te jashtme ,mbi siperfaqet tokesore ,me elasticitet te larte ,qe konservohe me lageshtine e ajrit dhe qe perdoret ne te gjitha nyjet horizontale dhe vertikale .

ZONA E PERDORIMIT

- Ne autostrade ,ne vijezimin e rruges dhe ne fugen e ures
- Ne fugen e betonit ne fushe industriale
- Ne kanalet e ujit dhe ne zonat shtese te kanaleve
- Ne fugat me strukture me te ngushte se 4 cm
- Ne strukturen dhe strehimin e dritares se jashtme ,ne skajet e dermimit te deres
- Ka perdorim ne beton ,ne tulla ,ne dru ,ne metal ,ne alumin dhe ne fugen e materialeve te ndertimit me permbajtje PVC
- Ne fugen e izolimit te paneleve te parafabrikuara
- Ne fugen horizontale dhe vertikale te elementeve te parafabrikuar
- Perdoret ne detajet e kombinimit te te gjitha elementeve te parafabrikuar per qellim izolimi.

KARAKTERISTIKAT

- Eshte komponent i vetem dhe eshte nje produkt i gatshem per perdorim
- Mund te lyhet siper me boje
- Nuk ka nevojte per astar (dore e pare)
- Ka nje pershtatje te mrekullueshme me betonin,gurin,drurin dhe me te gjitha materialet e tjera te ndertimit
- Rezistues ndaj UV
- Rezistues ndaj kushteve te motit dhe ndaj ujit
- PERGATITJA E SIPERFAQES
- Siperfaqja duhet te jete e paster ,e drejte ,e qendrueshme dhe e thate ,pjeset e dobeta duhet te largohen nga siperfaqja .
- Fuga para aplikimit duhet te pastrohet mire me furçe teli ,spirale ose rere , hapesirat e fuges duhet te pastrohen nga pluhuri me sperkatje ajrore .

PERDORIMI

Duke bere kujdes qe te mos vije ne mes ngjiten me shirit maskues vetem pjeset e siperme te fuges . Per te vendosur ngjitesen ne fuge perdoret pistoleteta .

Pas vendosjes se TECHNO ELASTO 110 ne pistolette hapet fundi i paketimit .Ne baze te hapesires se fuges behet edhe rregullimi i majes se kanules .Duke shtypur shkrehes e pistoletes lejon qe mastiku qe del nga ambalazhimi te shkoje perpara . Pas 3-5 pa u forcuar mastiku ,gishti tregues me dore ,zhytet ne sapun arab .

Pastaj mastiku qe del siper me levizjet para mbrapa ben qe siperfaqja te dale e drejte.Pas perfundimit te ketij procesi hiqen shiritat maskues. Te gjitha proceset e mastikes duhet te kryhen ne temperaturen +5°C dhe siper .

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Ne ambient te ftohte dhe te thate,i mbrojtur nga ngrica dhe pa u hapur nga ambalazhimi origjinal mund te ruhet per 12 muaj .Eshte ne shitje ne ambalazhim 330 gr'lik fishek dhe ne 600 gr suxhuk .

INFORMACION MBI SIGURINE

Masat parandaluese qe zbatohen ne perdorimin e produkteve kimikate te zakonshme duhet te merren parasysh edhe ne perdorimin e ketij produkti .Gjate pushimit te punes ose ne perfundim te punes duart duhet te lahen me uje te bollshem ,nuk duhet te konsumohet ushqim,pije apo te pihet cigare .

Per perdorimin e ketij produkti dhe per transportin e tij ne dokumentin MSDS mund te gjendet informacion i personalizuar .

Per kete produkt per informacion te plote lidhur me çeshtjet e shendetit dhe sigurise duhet te aplikohet ne çertifikaten SDS .Ky produkt dhe kutia e tij duhet te hidhen ne perputhje me rregulloret lokale . Pergjegjes per kete eshte perdoruesi i fundit i produktit .

(SCR) te motorët me naftë për të zvogëluar emetimet e oksideve të azotit