

## PËRSHKRIMI

Mastik mbushës fuge për vende të brendshme dhe të jashtme me bazë poliuretani .

Techno Elasto 474 me baze poliuretani ,komponent i vetëm,përbërës elastometrik me rezistencë të lartë ndaj kushteve të motit ,rrezeve UV dhe kimikateve në atmosferë.

## ZONA E PËRDORIMIT

- Ne të gjitha zona brenda dhe jashtë në aplikime vertikale dhe horizontale
- Ne fugat deri në 25-30% të levizshme
- Autostrade, rrugëzat dhe lidhjet e ures
- Ne nyjet e betonit të zonave industriale
- Ne nyjet e kanaleve të ujit dhe kanaleve
- Ne dritare dhe në dyer në anën e jashtme të shtepive
- Në ndertimin e nyjeve të elementeve të ndertimit të betonit, tullave, drurit, metaleve, aluminit dhe PVC-se
- Në lidhjet parapet midis paneleve të murit paraparak
- Në lidhjet horizontale dhe vertikale të elementeve të parafabrikuara
- Në izolimin e ujit në nyje të lidhjes në elementet parapake

## KARAKTERISTIKAT

- Komponent i vetëm dhe i gatshëm për përdorim,produkt me veti triksotropike
- Eshtë i përshtatshëm për përdorim në sistemin e ujit të pijshëm
- Ka veti të lartë elasticiteti
- Mund të lyhet sipër me bojë të veçantë
- Nuk ka nevojë për astar
- Ofron aderancë të mrekullueshme në beton ,gure ,metal,dru dhe në materialet e tjera të ndertimit
- Ka rezistencë ndaj kushteve të motit dhe ndaj rrezeve UV

## VEÇORITË E FUGES

Levizjet mund të ndodhin në nyje në thellesinë/gjeresinë =1/2 dhe nuk duhet ta kalojnë 25-30 % e gjeresisë së nyjes .

## PERGATËTJA E SËPERFAQES

Kur të behet aplikimi i Techno Elasto 150 duhet të kemi kujdes që sipërfaqja të jetë e sigurt ,e thatë ,e pastër dhe pa pluhur.Para aplikimit sipërfaqja fshihet me një leckë të lagur dhe pastrohet plotësisht nga çdo lloj vaji ,ndryshku dhe parafine që mund të dobësojnë aderancën.Rekomandohet të përdorni llaç riparimi TECHNO FIX 900 për korrigjimin e defekteve të sipërfaqes. Rekomandohet të përdorini shiritë maskues jashtë zonës ku do aplikohet mastiku.

## PERDORIMI

Techno Elasto 474 përdoret me pistoletën me fishek ose me pistoletën suxhuk. Pasi të behet vendosja e produktit në pistoletë hapet fundi i paketës.Pas vendosjes së TECHNO ELASTO 474 në pistoletë hapet fundi i paketimit .Në baze të hapësirës së fuges behet edhe rregullimi i majës së kanulës .Duke shtypur shkrehës e pistoletës lejon që mastiku që del nga ambalazhimi të shkojë përpara .

Pas 3-5 pa u forcuar mastiku ,me ujë me sapun i jepet forma e fundit .

Pas aplikimit pastrohen shiritet maskues. E gjithë procedura e mastikes duhet të behet mbi temperaturën +5°C.

Në ambientet e jashtme ku aplikohet fuga duhet të behet kujdes që për 48 orët e para pas aplikimit sipërfaqja mos të laget nga shiu ose nga uji.

Aplikimi i mastikut në temperatura të ulët ambienti ben që materiali që përmban poliuretan të ngadalesojë reaksionin kimik dhe të zgjase kohën e punës .Aplikimi në temperatura të lartë rrit viskozitetin ,përshejton reaksionin kimik dhe shkurtin kohën e punës.

## KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Ai mund të ruhet për 12 muaj në paketën e tij origjinale teofr pa hapur në një vend të freskët dhe të thatë të mbrojtur nga ngricat.Ofrohet në shitje në paketimin 330 gr ose në paketimin sallam 600 gr .

## INFORMACION MBI SIGURINË

Masat parandaluese që zbatohen në përdorimin e produkteve kimikate të zakonshme duhet të merren parasysh edhe në përdorimin e këtij produkti .Gjate pushimit të punës ose në përfundim të punës duhet të lahen me ujë të bollshëm ,nuk duhet të konsumohet ushqim,pije apo të pihet cigare .

Për përdorimin e këtij produkti dhe për transportin e tij në dokumentin MSDS mund të gjendet informacion i personalizuar .

Për këtë produkt për informacion të plotë lidhur me çështjet e shëndetit dhe sigurisë duhet të aplikohet në çertifikatën SDS .Ky produkt dhe kutia e tij duhet të hidhen në përputhje me rregulloret lokale .

Përgjegjës për këtë është përdoruesi i fundit i produktit .