

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Mastik silikoni me bazë gome për mbushje të hapsirave të brendshme të fuges

TECHNO ELASTO 145 është masti (ngjites) mbushes fuge elastomerik silikoni me baze gome ,kompnent i vetem ,rezistent ndaj kushteve te motit dhe rrezeve UV te diellit ,si dhe ka rezistence te larte ndaj kimikateve ne atmosfere .

ZONA E PERDORIMIT

Ne faqe te brendshme ne te gjitha aplikacionet vertikale dhe horizontale

- Ne nyjet e vellimeve te lagura
- Ne te gjithë elementet lidhes qe kerkojne padepertueshmeri
- Ne tubat hidraulik dhe ne pikat e kalimit
- Ne montimin e materialeve te banjos - guzhines
- Ne lavaman ,armature dhe ne montimin e lavamanit
- Ne montimin e dushit dhe xhamit
- Ne kombinimet mobilieri prej alumini -PVC
- Ne fugat qe kerkojne izolim .

KARAKTERISTIKAT

Eshte komponent i vetem dhe nje produkt i gatshem per perdorim .

- Rezistent ndaj kushteve te motit dhe ndaj rrezeve UV
- Konservohet me lageshtine e motit
- Aplikohet pa astar (dora e pare)
- Rezistent ndaj lageshtise dhe mykut
- Rezistent ndaj drites se larte
- Rezistent ndaj detergjenteve ,materialeve te pastrimit dhe kimikateve
- Tretes i lire dhe ka veti antibakteriale

PERGATITJA E SIPERFAQES

Duhet te tregohet kujdes qe fuga ku do aplikohet mastiku te jete e qendrueshme ,e thate ,pa pluhur dhe e paster . Perpara aplikimit siperfaqja te pastrohet me nje leckë te njome ,te pastrohet mire nga te gjitha mbetjet qe dobesojne aderimin si naftë ,ndryshk ,parafin .Hapesira ku nuk perdoret mastiku sugjerohet te perdoret shiriti maskues .

PERDORIMI

TECHNO ELASTO 145 aplikohet me pistoleten fishek . Gryka e fishekut pritet sipas menyres qe do aplikohet. Hapesira ku do aplikohet mastiku mbushet ne menyre te ngjesur ne sasi te mjaftueshme dhe materiali i tepert merret me spatull duke krijuar nje siperfaqe te drejte .Pas perfundimit te procesit pastrohen shiritat maskues .

Te gjitha proceset e mastikes kryhen ndermjet temperaturave +5°C me +40°C .

Pas perfundimit te procesit 24 oret e para fuga duhet te mbrohet nga uji dhe shiu .

Ne procesin e aplikimit te mastikut temperatura e ulet e ambientit ndikon ne ngadalesimin e reaksionit kimik . Kjo ndikon ne zgjatjen e kohes se punes .

Ndersa temperatura e larte rrite viskozitetin ,pershejton reaksionin kimik dhe shkurton kohën e punes .

Ne siperfaqet poroze,ne mermer ,ne gur natyror ,beton etj nuk duhet te perdoret .

Nuk mund te lyhet siper me boje .Nuk duhet te lejohet kontakti me produktet ushqimore .Ne fugen e terreneve te ekspozuara ndaj ngarkesave te larta dhe ne akuarijume nuk eshte e pershtatshme per perdorim .

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMIT

Ne ambient te ftohte dhe te thate ,i mbrojtur nga ngrica dhe pa u hapur nga ambalazhimi origjinal mund te ruhet per 18 muaj .Eshte ne shitje ne ambalazhim 330 gr fishek .

INFORMACION MBI SIGURINE

Masat parandaluese qe zbatohen ne perdorimin e produkteve kimikate te zakonshme duhet te merren parasysh edhe ne perdorimin e ketij produkti .Gjate pushimit te punes ose ne perfundim te punes duart duhet te lahen me uje te bollshem ,nuk duhet te konsumohet ushqim,pije apo te pihet cigare .

Per perdorimin e ketij produkti dhe per transportin e tij ne dokumentin MSDS mund te gjendet informacion i personalizuar .

Per kete produkt per informacion te plote lidhur me ceshtjet e shendetit dhe sigurise duhet te aplikohet ne certifikaten SDS .Ky produkt dhe kutia e tij duhet te hidhen ne perputhje me rregulloret lokale . Pergjegjes per kete eshte perdoruesi i fundit i produktit .