

PËRSHKRIMI

Techno level me permbajtje çimentoje ,komponent i vetem ,qe permban polimer te modifikuar ,qe formon nje siperfaqe te lemuar deri ne 10 mm ne siperfaqe me beton te pabarabarte,eshte perberes me veti vetengjeshje dhe vete nivelimi .Produkti prezantohet ne forme pluhuri per perdorim .

FUSHA E APLIKIMIT

1. Ne siperfaqe te ashpra dhe te palemuara
- 2.Ne korrjgimin e siperfaqes para trajtimit te elementeve pararendes
- 3.Ne spitale ,dyqane ,ne ndertesat e arsimit dhe administrimit ,ne hotele ,ne qendrat tregetare
- 4.Perdoret para aplikacioneve te ndryshme te dyshemese si (PVC ,membrane,rrugice ,qeramice ,mermer ,gure natyral, parket dhe vinil)

KARAKTERISTIKAT

- 1.Techno Level perhapet vete,vete-ngjeshet dhe vete-nivelohet .
- 2.Produkti eshte i pompueshem
- 3.Nuk formon çarje tkurrjesh apo tkurrje
- 4.Mund te perdoret ne dyshemete me ngrohje
- 5.Perdoret ne hapësira te brendshme dhe te jashtme
- 6.Ka veti te shpejte tharjeje
- 7.Ka veti rezistuese ne ndryshimet e papritura te klimes
- 8.Ngaqe eshte produkte me veti te shpejte tharjeje pas shtrimit te dyshemese pas 3 oreve mund te lirohet trafiku i kembesoreve dhe pas 24 oreve mund te lirohet trafiku i automjeteve .

PERGATITJA E SUBSTRAKTIT

-Siperfaqja duhet te jete e qendrueshme ,te kete marre ngurtesimin e duhur dhe te jete e pastestruar nga te gjitha llojet e kimikateve qe e bejne te dobeseje performancen siq eshte vaji,alçiu dhe boja . Nese ne siperfaqe ka nyje siperfaqesore ose fraktura duhet te riparohen para se te aplikohet produkti .TECHNO LEVEL me qellim qe te zgjase kohen e perpunimit ,te rrise aderancen dhe qe te minimizojë filluskat e ajrit aplikohet 1 ose 2 shtresa me furçat e TECHNOFLEX PRIMER.Pas tharjes fillon aplikimi .

APLIKIMI I NEVOJSHEM

Per trashesine 1 mm duhet te perdoret 1.5 kg / m2 .

PERZIERJA

Per çdo 25 kg material perzihet afersisht 5.0 lt uje .
Per proceduren e perzierjes hidhet materiali ne uje ne menyre te ngadalesuar duke e perzier me mikser ne shpejtesine 400-600 deri sa te perfitohet nje perzierje homogjene . Pasi te jete lene ne gjendje qetesie per 3 minuta perzihet perseri per 5 sekonda dhe aplikohet .Pergatitet aq material sa te mund te aplikohet brenda 5-15 minuta.

APLIKIMI

Perzierja perhapet ne siperfaqe dhe me ane te nje mistrie ose shpatulle plastike arrihet trashesia e deshiruar . Procesi i nivelimit ;per te arritur nje shtrese uniforme dhe te lemuar siperfaqesore aplikimi behet ne menyre te panderprere. Ajri qe krijohet ne siperfaqe korrjgohet me ane te nje ruloje.

KONSERVIMI

Kur behet aplikimi i ketij produkti duhet te merren masa ndaj nxehtesise se larte ,rrezeve te diellit dhe ndaj eres qe te parandaloje tharjen e shpejte te materialit .
Minimumi 8 ore pasi behet aplikimi i produktit mbulohet me material te pershkueshem siq eshte qeramika .
Per te mbuluar siperfaqen me veshje te papershkueshme si PVC ose veshjet vinyl duhet te presim te pakten 3 dite .

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Duhet te ruhet ne paketimin origjinal ne mjedis te fresket,te thate dhe te mbrojtur nga ngricat.
Jetegjatesia 6 muaj .

INFORMACIONE MBI SIGURINE

Masat parandaluese per perdorimin e produkteve kimike konvencionale duhet gjithashtu te respektohen edhe kur perdorni kete produkt.
Duhet qe duart te lahen me uje te bollshem kur keni nderprere ose perfunduar punen ,nuk duhet konsumini ushqime ose pije gjithashtu nuk duhet te pihet duhani.Informacione te metejshme te sigurise ne lidhje me perdorimin ose transportin e ketij produkti mund ti gjeni ne dokumentin MSDS.