

UnderTech AF S1

Alkali içermeyen sıvı püskürtme beton katkısı



AÇIKLAMA

UnderTech AF S1, püskürtme betonlarına yapışmayı hızlandırmak için sıvı bir karışımdır.

UYGULAMA ALANI

- Tünellerde yüzey uygulamaları.
- Kaya ve eğimin stabilizasyonu.
- Yeraltı betonlama.

AVANTAJLARI

UnderTech AF S1 Her türlü püskürtme betonda kullanılabilir. UnderTech AF S1'in hızlanma etkisi, çimentonun tipine, dozuna ve yaşına, yüzey sıcaklığına, tabakaların kalınlığına ve işleme ve püskürtme ekipmanına bağlıdır.

- Erken direnç
- Kaya ve beton arasındaki yapışmayı artırır, yüksekte uygulama yapılmasını kolaylaştırır.
- Doğru açı ve mesafeye sahip olduğumuzda, betonun püskürtülmesinden az miktarda geri dönüş olur.
- Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, çevresel etkileri en aza indirmek ve işletme maliyetlerini azaltmak.
- Klor içermez.

KULLANIM

- UnderTech AF S1, 20 cm kalınlığa kadar tek katmanlı kaplamalar için doz, bağlayıcı ağırlığının% 3'ü ile% 9'u arasındadır.
- Uygun doz ön testlerle belirlenmelidir

STANDARTLAR

- UnderTech AF S1: EN 934-5 Tablo 2 ASTM C 1141 Tip II

SAKLAMA KOŞULLARI VE AMBALAJ

- Minimum depolama sıcaklığı maksimum +5 ° C +35 olmalıdır. C. (En uygun depolama sıcaklığı +20 ° C'dir).
- Plastik veya paslanmaz çelikten yapılmış kaplarda saklanmalıdır.
- Normal ütülü bir kaptan saklanamaz.
- Büyük hacimli tanklarda depolama durumunda, sirkülasyon sistemi gereklidir.
- Malzemenin uzun süreli depolanmasından veya taşınmasından sonra, mekanik karıştırma veya bir pompa ile tavsiye edilir.
- Sıkıca kapatılmış IBC tanklarında raf ömrü 6 aydır, Periyodik karıştırma ile bu süre uzatılabilir.

UYUMLULUK

UnderTech AF S1, SuperTech, HyperTech ile uyumludur. Diğer katkılarla uyumluluk için lütfen TechnoChem teknik desteğe başvurun.

UnderTech AF S1, EN 197-1 standardına uyan her türlü çimento ile kullanılabilir. Özel çimento türlerinde kullanmak için TechnoChem teknik destek birimiyle iletişime geçmeniz önerilir

GÜVENLİK BİLGİSİ

Katkı maddesi cilt ve gözlerden uzak tutulmalıdır. Herhangi bir temas halinde su ile yıkanmalıdır. Gözlerle temas ettiğinde derhal su ile durulayın ve tıbbi destek alınmalıdır. Katkı kullanımı sırasında koruyucu gözlük / eldiven / maske kullanılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) okunmalıdır.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

