

UltraTech PF 62

Yüksek Oranda Su Azaltıcı Süper Akışkanlaştırıcı Prekast Beton Katkısı



TechnoChem

AÇIKLAMA

UltraTech PF 62, Yeni Nesil Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı. Prekast ve hazır beton için geliştirilmiş ve betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan süper plastikleştirici, polimer esaslı beton katkıdır.

UYGULAMA ALANI

- Ayrışmayan, akışkan, kanamasız plastik beton
- Düşük su / çimento oranlı beton uygulamaları
- Prefabrik - prekast beton

AVANTAJLARI

- UltraTech PF 62, süperplastikleştirici beton katkıdır, ayrışma yapmadan taze betona işlenebilirlik sağlar.
- Düşük su / çimento oranlarına sahip beton karıştırma tasarımlarının oluşturulmasına izin verir.
- Yüksek erken mukavemet, prekast üreticilere daha hızlı kalıp sökme ve formların daha verimli kullanılmasını sağlar.
- Klorür iyonu içermez. Gereçleri korozyonuna neden olmaz.
- Betonun sızdırmazlığını artırır.

KULLANIM

- UltraTech PF 62, taze beton karışımı için sıvı olarak kullanıma hazırdır. Hazır beton üretim istasyonunda karıştırma suyuna ilave edilmesi tavsiye edilir.

STANDARTLAR

UltraTech PF 62: TS EN 934-2 Tablo 3.1, 3.2 ASTM C 494 Uç

TÜKETİM

TS EN 206 ve TS EN 13515 standartlarında tanımlanan her tip beton sınıfı karıştırma tasarımında mevcut olan toplam bağlayıcı maddenin ağırlıkça% 0,4 ve% 2,0 oranları arasında kullanılması tavsiye edilir. Bu oran beton karışım tasarımında istenen hava miktarı, kullanılan çimento özellikleri, agrega, mineral katkı maddesi, su bileşenleri, ısı ve ayrıca tercih edilen taze ve sertleşmiş beton özelliklerine göre değişir. Bu nedenle, laboratuvar testleri tercih edilen özelliklere göre yapılmalı ve kullanım oranı belirlenmelidir. Betona sürüklenecek hava miktarı kullanılacak ilave dozu artıracağından, beton mukavemetinin düşmesi beklenir.

Prekast ve hazır beton için geliştirilen ve betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan UltraTech PF 62, süper akışkanlaştırıcı, polimer esaslı beton katkı maddesi Beton karışım tasarımı ve katkı dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre laboratuvar deneyleriyle belirlenmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI VE AMBALAJ

Ürün 5 ° C'nin üzerinde saklanmalıdır. Ürün dondurulmuşsa, çözüldükten sonra mekanik olarak karıştırılmalıdır. 1100kg miktarlarda satılır

UYUMLULUK

UltraTech PF 62, Airton, Proofton, Antiton Serisi TechnoChem Yapı Kimyasalları ile uyumludur. Karıştırma tasarımında birden fazla ilave madde kullanılacaksa, her madde karışıma ayrı olarak ilave edilmelidir.

UltraTech PF 62, TS EN 197-1 standardı ile uyumlu tüm çimento tipleri ve tüm mineral katkı maddeleri ile kullanılabilir. Özel çimento türlerinde kullanım için TechnoChem Yapı Kimyasalları teknik destek birimine danışmanız önerilir

GÜVENLİK BİLGİSİ Katkı maddesi cilt ve gözlerden uzak tutulmalıdır. Herhangi bir temas halinde su ile yıkanmalıdır. Gözlerle temas ettiğinde derhal su ile durulayın ve tıbbi destek alınmalıdır. Katkı kullanımı sırasında koruyucu gözlük / eldiven / maske kullanılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) okunmalıdır.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

